HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 08/10/2009
DATE DE MISE À JOUR : 26/02/2010
VERSION : 02

Colles

Colle d'os (en perles)

DOMAINES D'UTILISATION

Préparation de peintures et enduits, collage des toiles, cuirs et bois.

CARACTÉRISTIQUES

- Colle animale réversible à chaud.
- Pour tout type de collage en menuiseries intérieures, assemblages, restauration de meubles anciens, marqueterie, etc.
- Liant utilisé dans les peintures à la craie, gesso, détrempes et enduits pour son collant.
- Filmogène.
- Ne tâche pas le bois.
- Plus dure et plus forte que les colles de peau et de nerf qui sont plus souples.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Forme :** Perles
- **Viscosité à 60°C et 12.5% :** 50 mps
- **Force en gelée à 10°C et 12.5% :** 120 blooms
- **pH :** 5 à 6

PRÉPARATION

- **Pour un collage fort :** 1 kg de colle pour 1 litre d'eau.
- **Pour un traitement de surface ou un contre collage de carton :** 1 kg de colle pour 3 litres d'eau.

Verser la colle dans l'eau froide.
Laisser gonfler pendant 1 à 2 heures.
La totalité de l'eau doit être absorbée.
Faire chauffer au bain-marie jusqu'à fusion complète de la colle.
Ne jamais faire bouillir la colle qui perdrait toutes ses caractéristiques.

DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.
Une colle préparée ne doit pas se garder plus de 24 heures.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI – HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France
Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros